

BUZZI ZAPA beton

CENÍK

betonů včetně DPH 21 % | platný od **1.2.2024**

BETONÁRNA
VYSOKÉ MÝTO



VÝROBA, DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONU

BĚŽNÉ BETONY KČ/m³

ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

BETONY S PŘEDEPSANOU PEVNOSTÍ PO 28 DNECH - D_{max} 16 mm

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	konzistence			stupně vlivu prostředí																		
	S3	S4	S5	bez SVP	X				XC				XA			XD			XF			
	Kč/m ³	Kč/m ³	Kč/m ³		0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4			
vodní součinitel - w/c max						0,65	0,60	0,55	0,50	0,55	0,50	0,45	0,55	0,50	0,45	0,55						
C 45/55	---	---	---					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 45/55	---	---	---		•	•	•															
C 40/50	5 178,80	5 239,30	5 299,80					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 40/50	5 130,40	5 190,90	5 251,40		•	•	•															
C 35/45	4 997,30	5 057,80	5 118,30					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 35/45	4 948,90	5 009,40	5 069,90		•	•	•															
C 30/37	4 392,30	4 452,80	4 513,30					•	•	•	•	•	•	•	•							
C 30/37	4 343,90	4 404,40	4 464,90		•	•	•															
C 25/30	4 089,80	4 150,30	4 210,80					•	•	•	•				•	•						
C 25/30	4 041,40	4 101,90	4 162,40		•	•	•															
C 20/25	3 859,90	3 920,40	---					•														
C 20/25	3 811,50	3 872,00	---		•	•	•															
C 16/20	3 617,90	3 678,40	---				•															
C 16/20	3 557,40	3 617,90	---		•	•																
C 12/15	3 388,00	---	---		•																	
C 8/10	3 182,30	---	---		•																	
Příplatky:	---			Kč/m ³	při použití kameniva D _{max} 16 mm																	
	72,60			Kč/m ³	při použití kameniva D _{max} 8 mm																	
Slevy:	48,40			Kč/m ³	pro předepsané 90denní pevnosti																	
Poznámky:	V případě požadavku na betony pro stupně vlivu prostředí XA2, XA3 z důvodu síranové agresivity je nutné jejich použití konzultovat s technolozem.																					
	V případě požadavku na betony pro stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3 - namáhání pohyblivým mechanickým zatížením (obrusem) - kontaktujte obchodního zástupce nebo technologa.																					
	Cena stanovená pro konzistenci S3 platí také pro S2 a S1.																					

PROVZDUŠNĚNÉ BETONY S PŘEDEPSANOU PEVNOSTÍ PO 28 DNECH - D_{max} 16 mm

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	konzistence			stupně vlivu prostředí																
	S3	S4	S5	X	XC				XA			XD			XF					
	Kč/m ³	Kč/m ³	Kč/m ³		0	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4				
vodní součinitel - w/c max																				
C 40/50	---	---	---																	
C 35/45	5 190,90	5 251,40	5 311,90																	
C 30/37	4 585,90	4 646,40	4 706,90																	
C 25/30	4 283,40	4 343,90	4 404,40																	
Příplatky:	---			Kč/m ³	při použití kameniva D _{max} 16 mm															
	72,60			Kč/m ³	při použití kameniva D _{max} 8 mm															
Poznámky:	Provzdušněné betony se stupněm vlivu prostředí XF1 se vyrábí dle TKP Ministerstva dopravy ČR.																			

CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN 03/2005

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	konzistence S3	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	konzistence S3	PEVNOSTNÍ TŘÍDA	konzistence S3
CP 37	4 440,70	CP 25	3 908,30	CP 10	3 279,10
CP 35	4 356,00	CP 20	3 654,20		
CP 30	4 138,20	CP 15	3 484,80		

SNADNO A SAMOZHUTNITELNÉ BETONY dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021, D_{max} 16 mm



Snadno zhutnitelný beton v konzistenci SF1 (SCC) zejména pro horizontální konstrukce např. základové desky o tloušťce nad 100 mm. Ukládání probíhá pouze s lehkým mechanickým hutněním.



Samozhutnitelný beton v konzistenci SF2 - SF3 (SCC) pro vertikální i horizontální konstrukce o min. tloušťce 100 mm. Dále pak pro extrémně vyztužené konstrukce a pro nepřístupné konstrukce s nutností toku betonu na velkou vzdálenost.

Pevnostní třída	XC2	XA2	XF2
	X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC3, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1, XF2
C 16/20 QCC	3 811,50	---	---
C 20/25 QCC	4 065,60	---	---
C 25/30 QCC	4 295,50	4 343,90	---
C 25/30 SCC	4 295,50	4 343,90	---
C 30/37 SCC	4 598,00	4 646,40	4 840,00
C 35/45 SCC	5 263,50	5 311,90	5 505,50
C 40/50 SCC	5 445,00	5 493,40	NA DOTAZ
C 45/55 SCC	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 50/60 SCC	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Příplatky:	D _{max} 8 mm		72,60

CEMENTOVÝ KOMPOZIT s obsahem recyklovaného kameniva

ZAPANEXT

Jedná se o výrobek s garantovanou nižší uhlíkovou stopou, které dosahuje pomocí využití recyklovaných kameniv a cementu s nižším obsahem slínku. ZAPA NEXT se svými vlastnostmi téměř neliší od běžných betonů a hodí se především pro staticky méně náročné betonové a železobetonové konstrukce staveb. Velmi vhodný je pro podkladní vrstvy, základové konstrukce, dočasné konstrukce, výplňové konstrukce či stěny. Pro více informací o vlastnostech a použitelnosti ZAPA NEXT, kontaktujte naše obchodní zástupce nebo technology.



Pevnostní třída	Bez stupně vlivu prostředí	X0	XC1-2
C 8/10	NA DOTAZ	---	---
C 12/15	---	NA DOTAZ	---
C 16/20	---	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 20/25	---	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 25/30	---	NA DOTAZ	NA DOTAZ

NOVINKA

POHLEDOVÉ ARCHITEKTONICKÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021, konzistence S4, D_{max} 16 mm

ZAPATOP

Architektonický beton určený pro významné a exponované konstrukce. Pro docílení povrchů a výsledků požadovaných architektem je nutná specifikace a konzultace s technologem. Návrh betonové směsi probíhá s přihlédnutím k Technickým pravidlům ČBS 03 (2018) pro Pohledový beton.

ZAPACOLOR

Požadavky na specifikaci betonu ZAPA COLOR, se řídí stejnými požadavky jako na pohledový beton ZAPA TOP. Návrh směsi probíhá dle Technických pravidel ČBS 03 (2018). Složení produktu se mění pouze podle zvolené betonárny a požadovaného odstínu.

Pevnostní třída	XC2	XA2	XF4
	X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 25/30	4 162,40	4 210,80	---
C 30/37	4 464,90	4 513,30	NA DOTAZ
C 35/45	5 069,90	5 118,30	NA DOTAZ
C 40/50	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 45/55	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
C 50/60	NA DOTAZ	NA DOTAZ	NA DOTAZ
Příplatky:	S5	60,50	D_{max} 16 mm
	SCC (vybrané provozovny)	NA DOTAZ	D_{max} 8 mm
			72,60

ODOLNÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021, konzistence S4, D_{max} 16 mm, 90denní beton

ZAPAAQUASTOP

Beton navržený pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí se sníženým vývinem hydratačního tepla, menším smrštěním a minimálním průsakem tlakové vody. Navržená směs v možných mezích následuje rakouskou směrnici pro bílé vany díky Technickým pravidlům ČBS 02 pro Bílé vany.

Pevnostní třída	XA2	XA3
	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1 - XD3, XF1, XA1 - XA3
C 25/30 90d	4 343,90	---
C 30/37 90d	4 646,40	4 646,40
C 35/45 90d	5 251,40	5 251,40

ANHYDRITY A LITÉ POTĚRY NA PODLAHY

dle ČSN EN 13813

ZAPANHYSCREED®

Samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách bez rizika vzniku trhlin. Použití pouze v místech bez rizika působení vlhkosti.

ZAPASLIM®

Cementový samonivelační litý potěr pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách 45 - 70 mm. Přísady pozitivně ovlivňují smrštění, následně eliminují trhliny a vzniku efektu zvedání rohů. Je vhodný do vnitřních prostor, kde proti anhydritu nabízí rychlejší vysychání a nárůst pevností. Lze ho použít i v místech s trvalou vlhkostí.

ZAPA ANHYSCREED	CA-C20-F4 4 mm	---	DOSTUPNOST
	CA-C25-F4 4 mm	---	---
	CA-C30-F5 4 mm	---	---

ZAPA SLIM	CT-C20-F4 8 mm	7 381,00	DOSTUPNOST
	CT-C25-F5 8 mm	7 562,50	HRADEC KRÁLOVÉ
	CT-C30-F6 8 mm	7 804,50	

SAMOZHUTNITELNÝ BETON NA PODLAHY

dle ČSN EN 206+A2, ČSN P 732404:2021

ZAPASLIM® REGULAR FIT

Samozhutnitelný beton pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb s požadavkem na sílu podlahy 70 - 120 mm s omezeným smrštěním pro eliminaci trhlin. Výhoda větších dilatačních celků až 80 m².

ZAPA SLIM REGULAR FIT	C16/20 XC1 16 mm	7 308,40	DOSTUPNOST
	C20/25 XC1 16 mm	7 489,90	HRADEC KRÁLOVÉ
	C25/30 XC1 16 mm	7 731,90	

PODLAHOVÉ BETONY

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021, konzistence S4, D_{max} 16 mm

ZAPA OCELO[®]

Beton se zaručenou dávkou ocelových vláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace. V případě použití 30kg rozptýlené výztuže je nutné konzultovat s technologem případnou čerpatelnost směsi.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	20 kg	5 069,90	---	---
C 25/30	20 kg	5 299,80	5 348,20	---
	25 kg	5 584,15	5 632,55	---
C 30/37	20 kg	5 602,30	5 650,70	5 844,30
	25 kg	5 886,65	5 935,05	6 128,65
	30 kg	6 171,00	6 219,40	6 413,00

ZAPA FIBREON

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových makrovláken pro zvýšení ohybové tuhosti a použitelný jako náhrada tradičních kari sítí. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace. Oproti použití ocelových vláken je bez rizika koroze a je proto vhodnější pro vnější použití.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	2 kg	4 888,40	---	---
C 25/30	2 kg	5 118,30	5 166,70	---
	3 kg	5 596,25	5 644,65	---
C 30/37	2 kg	5 420,80	5 469,20	5 662,80
	3 kg	5 898,75	5 947,15	6 140,75
	4 kg	6 376,70	6 425,10	6 618,70

ZAPA MICROFIBREON[®]

Beton se zaručenou dávkou polypropylenových mikrovláken pro omezení plastického smrštění a jako ochrana proti odštělování betonu při požáru. Beton má upravenou recepturu pro zaručení předepsané zpracovatelnosti, rovnoměrného rozmístění vláken bez rizika segregace.

Pevnostní třída	Rozptýlená výztuž	XC2	XA2	XF4
		X0, XC1, XC2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2	X0, XC1 - XC4, XD1, XD2, XA1, XA2, XM1, XM2, XF1 - XF4
C 20/25	0,6 kg	4 138,20	---	---
C 25/30	0,6 kg	4 368,10	4 416,50	---
	0,9 kg	4 470,95	4 519,35	---
C 30/37	0,6 kg	4 670,60	4 719,00	4 912,60
	0,9 kg	4 773,45	4 821,85	5 015,45
Příplatky pro podlahové betony	S3	0,00	D_{max} 16 mm	---
	S5	60,50	D_{max} 8 mm	NA DOTAZ

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY dle PN 01/ 2009, konzistence S5

ZAPA CPS ZAPA MILKMALT[®]

Tekutá cementopopílková směs určená pro prolévání šterkových vrstev nebo použitelná jako výplňová hmota.

Tekutá provzdušněná nízkopevnostní malta pro výplně zemních dutin, kanalizací, výkopů s možností jejího snadného odtěžení bez dodatečného sedání.

ZAPA CPS	CPS 1	2 541,00
	CPS 2	2 480,50
	CPS 3	2 420,00
ZAPA MILKMALT		2 662,00

MALTY

konzistence S2, dle ČSN EN 998-2 a MALTY NA PROLÉVANÉ VRSTVY, konzistence S3, dle ČSN 736127-1

ZAPA MALTA ZAPA ŠCM

Cementová průmyslově vyráběná zdící malta vhodná pro přímou spotřebu s prodlouženou dobou zpracovatelnosti až na 36 h.

Cementová malta pro ŠCM - Šterk částečně vyplněný cementovou maltou (dle ČSN 73 6127-1). Vrstva z kamenné kostry 32/63 je vyplněná touto maltou, která uzavírá povrch a její množství s hloubkou klesá. Jedná se o podkladní vrstvu využívanou zejména při stavbě městských komunikací.

ZAPA MALTA	M 5	3 448,50
	M 10	3 509,00
ZAPA ŠCM		3 509,00

BETON S DRENÁŽNÍ SCHOPNOSTÍ

konzistence S1 - S2

MCB

Stejnozrný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Mezerovitý beton se využívá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem.

ZAPA DROP[®]

Drenážní beton pro finální pochozí nebo pojezdovou vrstvu. Zajišťuje odvod dešťové vody do podloží a nabízí tak mimo architektonické funkce možnost značné úspory za poplatek za dešťovou vodu zastavěného území. Požadavek na probarvení se řídí dle Technických pravidel ČBS 03 (2018).

MCB dle ČSN 736124-2	D_{max} 16 mm	3 146,00
ZAPA DROP dle PN 02/2016	D_{max} 8 mm	4 416,50

NEKONSTRUKČNÍ BETONY PRO POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

dle ČSN 73 6131, konzistence S1, stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206+A2 - Tab F.1 a TKP 18 MD

Nekonstrukční betony pro pozemní a dopravní stavby používané jako podkladní betony, nebo lože pod dlažbu.

NEKONSTRUKČNÍ BETONY	M 25 XF3-XF4	D _{max} 4 mm	4 198,70
	M 30 XF3-XF4	D _{max} 4 mm	4 307,60
	C 25/30 n XF3	D _{max} 8 mm	4 235,00
	C 20/25 n XF3	D _{max} 8 mm	4 126,10
	C 16/20 n XF1	D _{max} 8 mm	3 872,00

SUCHÉ STŘÍKANÉ BETONY

Směs určená pro aplikaci stříkáním a torkretováním suchým způsobem (zajištění svahů, stěn výkopů, apod.). Tato směs je namísená z cementu, přirozeně vlhkého kameniva a přísad bez záměsové vody a je určena k okamžitému zpracování. Případný urychlovač není součástí dodávky a o jeho použití rozhoduje aplikační firma.


Třída betonu	Konzistence	Frakce kameniva 8 mm	Frakce kameniva 4 mm
SB C 20/25	S	3 884,10	3 932,50
SB C 25/30	S	4 114,00	4 162,40
SB C 30/37	S	4 416,50	4 464,90

BETONOVÉ BLOKY

dle ČSN EN 15258

ZAPABLOČEK

Bloky se používají pro výstavbu dělicích stěn, boxů pro sypké materiály, případně jako opěrné stěny násypů pro pozemní komunikace, zpevněné plochy nebo zajištění výkopů rýh až do výšky 2,4 m. Betonové bloky mají tvar kvádrů, jedná se o betonové výrobky ve tvaru bloku o rozměrech 600 × 800 × 1600 mm, na vodorovných ložných plochách jsou opatřeny zámkem a kapsou pro přesné a stabilní uložení bez možnosti posunutí. Pro lepší skladěbnost se dodává k bloku ještě poloviční bloky o rozměru 600 × 800 × 800 mm. Bloky jsou vyráběny z betonu C25/30 XC3, XF1, XA1 a jsou vhodné do prostředí, kde jsou vystaveny vlhku, mrazu nebo do prostředí slabě agresivního dle ČSN EN 206. V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce. Betonové bloky jsou vyráběny dle normy ČSN EN 15258. Pro výrobu betonových bloků je používán beton třídy C25/30 XC3, XF1, XA1. Tento beton je vhodný do prostředí vystaveného vlhku a mrazu nebo do slabě chemicky agresivního prostředí klasifikovaného dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404.



Malý blok	3 448,50	Kč/ks
Velký blok	4 477,00	Kč/ks

Ilustrační obrázky.
Vyrábí se na provozovnách
**Liberec, Tábor
a Vysoké Mýto**

OSTATNÍ VÝROBKY Kč/m³

SMĚSI KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM dle ČSN EN 14 227-1

C _{8/10} (KSC I)	2 662,00	C _{5/6} (KSC II)	2 577,30	C _{3/4}	2 516,80	---
---------------------------	----------	---------------------------	----------	------------------	----------	-----

PŘÍRODNÍ KAMENIVO (těžené, drcené)				RECYKLÁT	
frakce	Kč/m ³	frakce	Kč/m ³	frakce	Kč/m ³
0/4	1 197,90	8/16	1 197,90	0/16	302,50
4/8	1 197,90	11/22	---	0/22	---

PŘÍPLATKY platí pro běžné betony i speciální výrobky

Sezónní příplatek (zimní opatření), účtovaný automaticky od 15.11. do 15.3., mimo toto období při teplotách nižších než +5°C. Na příplatek se nevztahují poskytnuté slevy	145,20	Kč/m ³
Za přísadu přidanou na stavbě	145,20	Kč/kg
Speciálně upravené receptury betonu pro nízké a záporné teploty – zimní opatření (používají se pouze u potěrů a betonů s urychleným průběhem nárůstu pevnosti)	242,00	Kč/m ³
Speciálně upravená receptura při použití zpomalujících přísad, tzn. při požadavku na standardní dobu zpracování při teplotách +25°C	181,50	Kč/m ³
Při použití zpomalujících přísad dle požadavku zákazníka	121,00	Kč/kg
Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod	10 %	
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod	15 %	
Betonáže o víkendech	10 %	
Betonáže o svátcích	15 %	
Recyklace vráceného betonu	2 420,00	Kč/m ³

OSTATNÍ SPECIÁLNÍ PRODUKTY

ZAPA AGRO

Beton dle ČSN EN 206+A1, který je speciálně navržen pro konstrukce zemědělských staveb a ostatních konstrukcí, kde převládají požadavky na stupeň prostředí XA3 s nízkým pH 4-5. Beton je možno kombinovat se syntetickou strukturální výztuží.

ZAPA QUICKFLOR®

Beton speciálně navržený pro průmyslové podlahy s urychlenou možností finální úpravy leštěním. Beton má zachovanou standardní dobu zpracovatelnosti a díky svému složení je vhodný jak pro vnitřní tak pro venkovní použití.

ZAPA INLINE®

Beton určený pro podlahové konstrukce v interiéru i exteriéru se speciálními přísadami omezujícími smrštění až o 50 %. Díky tomu je možné provedení větších úseků bez dilatací a s omezeným rizikem vzniku trhlin a lze tak vytvořit bezesparé podlahy.

ZAPA STONECARPET®

Architektonický beton pro vnější i vnitřní použití s vymývaným povrchem. Díky tomu vynikne struktura betonu s kamenivem na povrchu. Nejlepšího efektu je docíleno při probarvení cementového tmelu za pomoci minerálních pigmentů.

CEMENTOBETONOVÉ KRYTY dle ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1

Cementobetonové kryty je vysoce trvanlivé speciální provzdušněné betony odolné proti působení povětrnostních vlivů a vhodné pro vysoké dopravní zatížení. Jsou dodávány v konzistenci S1 - S2 (sednutí kužele 25 - 60 mm) a pokládají se strojně pomocí finišerů v jedné nebo ve dvou vrstvách. CB jsou členěny dle normy ČSN EN 73 6123-1 na CB I, CB II, CB III.

ZAPA LIAPOR

Beton vylehčený za pomoci lehkého kameniva - liaporu nabízí pevnosti běžného betonu při nižší objemové hmotnosti. Použití zejména v místech, kde je požadavek na nízké zatížení od konstrukce.

ZAPA PROSTYREN

Beton vylehčený polystyrenem nabízený podle objemové hmotnosti. Je vhodný jako vyrovnávací vrstva pro konstrukce s požadovaným nízkým plošným zatížením konstrukce.

ZAPA BUBBLE®

Vysoce provzdušněné cementové mléko vyráběné na stavbě pomocí speciálního zařízení, které zároveň slouží jako čerpadlo hotové směsi. Autodomíchačem je na stavbu dopravováno cementové mléko, které se v mísícím zařízení na stavbě smíchá se speciální stabilní pěnou a tak vzniká hotový produkt o požadované objemové hmotnosti. Deklarovaná objemová hmotnost je v suchém stavu.


ZAPA DUR

Beton vyšších pevnostních tříd se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu. Beton je určen zejména pro výstavbu nosných subtilních konstrukcí a pro výškové budovy. Jedná se o betony od pevnostní třídy C35/45 a výše.

Veškeré podmínky pro použití speciálních produktů jsou stanoveny technickým listem výrobce. Technické listy ke stažení, jsou k dispozici na www.zapa.cz/produkty-sluzby, nebo je možnost kontaktovat obchodního zástupce, případně zvolenou betonárnu.

KLASIFIKACE KONZISTENCE VYRÁBĚNÝCH BETONŮ DLE SEDNUTÍ KUŽELE

Konzistence betonu (zpracovatelnost) je dána, mimo jiné, poměrem vody k cementu a určuje, jakou hybnost má betonová směs.



S3 - těžko zpracovatelný beton




S4 - průměrně zpracovatelný beton



S5 - snadno zpracovatelný beton

VYUŽITÍ SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ



**HLEDÁTE ÚSPORU FINANČÍ?
S NÁMI UŠETŘÍTE ČAS A PRACOVNÍ SÍLU.**

**MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:
RYCHLÝ, CHYTRÝ BETON**

ZAPA QCC



zapa.cz

BETONÁRNA VYSOKÉ MÝTO

Husova 542
(Areál Agile)
566 01 Vysoké Mýto

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Kryštof Chmelař
mobil: 601 556 272
krystof.chmelar@zapa.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Martin Šafa
mobil: 602 256 066
martin.safra@zapa.cz

DISPEČINK

mobil: 721 410 910
vysokemyto@zapa.cz

VEDOUcí BETONÁRNY

Petr Kupec
mobil: 602 658 904
petr.kupec@zapa.cz

TECHNOLOG

Ing. Antonín Štastný
mobil: 778 712 335
antonin.stastny@zapa.cz

ZAPA beton a.s.

Michle ev. č. 417, 141 00 Praha 4
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
zapsaná v OR vedeném
MS v Praze, oddíl B, vložka 4785



zapa.cz

Objednávky, dodání a ukládání
betonu se řídí platnými
Technickými a dodacími
podmínkami ZAPA beton a.s.

